

Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

MATERIÁLOVÝ LIST

OPNI 280.03 (QT23503)

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÝ AKRYLURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ, HLUBOCE MATNÝ LAK

TUŽIDLO: **C 48** (HPU6301) (20%)

ŘEDIDLO: **DE 135** (TPU9302-M) (50%)
lze použít i DP 169 (TPU9303-S) – pomalejší ředidlo

CHARAKTERISTIKA

Hluboce matný interiérový lak s finálním efektem přírodní, povrchově neupravené dřeviny, vysoce odolný proti poškrábání či „vyleštění“, vysoká chemická odolnost a světlustálost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku: 23%
Měrná hmotnost laku (+ 3%): 0,94 kg/l
Viskozita při 20°C: 135 s + 5 s/F4.
Obsah pevných složek tužidla: 27%
Měrná hmotnost tužidla (+ 3%): 0,920 kg/l
Obsah pevných složek směsi: 24%
Životnost směsi: cca 2 hod.

PRACOVNÍ POKYNY

Podklad: lze vrstvit, max. 2 vrstvy nebo jako základ FANI 510 (117.51), PF852 (112.52), PF516 (110.16)
Spotřeba: 80 - 120 g/m² v jedné vrstvě.
Vydatnost: z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 4-5 m² včetně prostříku.
Způsob aplikace: stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem), polévání.
Zasychání: cca 10 min. proti prachu
Urychlené zasychání: po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

DALŠÍ ÚDAJE

Žloutnutí: nežloutnoucí
Skladovatelnost: 12 měsíců v originálním balení
Standardní balení: 5, 20 lt
Poznámka: **Plechovku s lakem vždy před použitím důkladně promíchejte.**