



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 – 8800 Beveren –
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Technický list

Hardwaxoil Magic

Popis výrobku

Vysoce kvalitní tvrdý voskový olej pro olejování dřevěných vnitřních podlah. Má dobrou plnivost, přirozený vzhled, dobré chemické a mechanické odolnosti. **Je velmi matný.**

Odolnost se může zvýšit přidáním tužidla UA (5%).

Technická data	
VIZKOZITA	+/- 35-45 sec. (Din 4mm/20°C)
HUSTOTA	+/- 0,91 kg/l
SUŠINA	– pevná část +/- 51% podle váhy
STUPEŇ LESKU	matný
Odpovídá směrnici EU 2010	

Příprava

Podklad: masivní dřevo. Dřevo je potřeba dobře obrousit ve směru vláken, zrnem 80-120 a důkladně odstranit dřevní prach

Naše doporučení

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo strojně. Doporučujeme aplikaci padem. Přebytek oleje vetřete kartáčem popř. jemným padem (strojně) do dřeva. Jednotlivé vrstvy oleje nechte vždy důkladně proschnout. V případě silnějších vrstev a nedůkladného proschnutí, hrozí odlupování jednotlivých vrstev. Doporučujeme max. dva nánosy pro tvrdé dřevo a max. tři nánosy pro dřevo měkké. Při průmyslové aplikaci válcovou nanášecíčkou nebo stříkáním, konzultujte předem s technikou Ciranova.

Doba zpracování

Přidáním tužidla se doba zpracování směsi zkracuje na 4 hodiny.

Doba schnutí

Povrch je suchý po 6 hodinách, u vyššího nánosu než je předepsáno, se může proschnutí prodloužit až na čtyřnásobek. Schnutí a vytvrzení je velmi závislé od množství, teploty a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje. Obecně, pro správné vytvrzení a proschnutí je nutné po celou dobu schnutí udržovat teplotu nad 18°C.

Vydatnost 30 - 35 m²/l na nános,

Následná péče – údržba Doporučujeme ošetřovat pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči Ciranova® 1x za 1 rok. Pro dokonalé čištění použijte Intenzivní čistič Ciranova®.

Informace o produktu Teplota při skladování mezi +5°C až +40°C

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady vhažujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. K dispozici v odstínech přírodně bílá, bílá, extra bílá, šedá, staro šedá, zakouřený dub, černá.

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu jsou dva roky od data výroby. **!DOPORUČUJE SE VÝROBEK NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE DŘEVA, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉMU ZPRACOVÁNÍ A REAKCI DŘEVA!**